

Pronova Bitumendicht

- Spezial-Dichtmasse für Montage- und Reparaturarbeiten insbesondere im Dachbereich.
- Sehr gute Bitumenhaftung.
- Sofort regenfest.
- Spachtelbar.
- Korrosionshemmend auf Metall.
- UV-, Witterungs- und Alterungsbeständig.
- Für Notreparaturen geeignet.



Technische Daten	
Rohstoffbasis	Bitumen
Shore-A-Härte	ca. 60
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +50°C
Temperaturbeständigkeit	-25°C bis +80°C
Hautbildungszeit	ca. 30 Minuten (23 °C / 50% r.F.)
Durchhärtungszeit	ca. 2 mm in 24 Stunden; abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Max. Bewegungsaufnahme	ca. 5 %
Verbrauch	ca. 1 kg/m ² bei einer Schichtstärke von 1 mm
Lagerfähigkeit	ungeöffnet 24 Monate*, offen 7 Tage. Kühl und trocken lagern.
Farbtöne	schwarz
Gebindegröße	300ml



Technisches Merkblatt

Verarbeitungshinweise	
Eigenschaften	Pronova Bitumendicht ist eine kaltvernetzende, plastische 1-K-dichtmasse auf veredelter Bitumenbasis für Montage- und Reparaturarbeiten im Außenbereich, insbesondere im Dachbereich. Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen. Sofort regenfest und frostbeständig (nach erfolgter Hautbildung). Sehr gut spachtelbar. UV-, witterungs- und alterungsbeständig. Dauerhaft rissüberbrückend. Geeignet für Notreparaturen.
Anwendungsgebiete	Zum Abdichten und Verkleben von Rissen und Anschlüssen an Dachbahnen, Lichtkuppeln und -schächten, Antennendurchführungen und weiteren Dachbauteilen. Geeignet zum schnellen Abdichten von undichten Dachrinnen und Schornsteinanschlüssen.
Untergrund	Geeignet sind tragfähige, saubere sowie leicht feuchte Untergründe, möglichst frei von Kies, Schieferstein oder anderen Verunreinigungen.
Verarbeitung	Kappe am oberen Kartuschenende vor dem Gewinde aufschneiden. Kartuschenspitze aufschrauben und schräg abschneiden. (Öffnung mind. Ø 5 mm) Pronova Bitumendicht mit Handpresspistole oder Druckluftpistole verarbeiten, ggf. mit Spachtel verteilen. Beim Verkleben Kontakt zu verklebenden Material durch Andrücken sicherstellen. Spachtelungen über 4 mm sollten mehrlagig, mit Zwischentrocknungszeiten (je Lage/24 h), ausgeführt werden. Wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten im Zweifel Vorversuche durchführen.
Pflege und Reinigung	Überschüssigen Dichtstoff sofort entfernen. Ausgehärtete Dichtstoffmassen können nur noch mechanisch entfernt werden. Gleiches gilt für Werkzeuge.
Hinweise	
Wichtige Hinweise	<p>Nicht überstreichbar. Nicht im Sanitärbereich, auf Marmor oder Naturstein, für Aquarien sowie im Lebensmittelbereich verwenden.</p> <p>Nur für den Außenbereich verwenden!</p> <p>Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Aushärtung erfolgt unter Abgabe von Lösemittel. Vor Verwendung unbedingt Sicherheitshinweise im Gefahrenfeld lesen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.</p> <p>Innerhalb der Hautbildezeit vor Auswaschungen schützen.</p> <p>Niedrige Temperaturen und nasse Untergründe verzögern die Aushärtung.</p> <p>*Materialbedingt kann es dazu kommen, dass die PE-Kartusche sich gegen Ende der max. Lagerfähigkeit verfärbt. Bei sachgerechter Lagerung ist die Funktionsfähigkeit der Bitumendichtmasse hierdurch nicht beeinträchtigt.</p>



Technisches Merkblatt

Sicherheitsratschläge	Flüssigkeit und Dampf entzündbar! Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Bei der Entsorgung von Materialresten die örtlichen Vorschriften beachten.

Stand 04/2018

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hersteller:

Pronova Dichtstoffe GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 12

55543 Bad Kreuznach

Telefon: 0671 / 920015 -0

Telefax: 0671 / 920015 -5020